

### Materialtype/anvendelsesformål

Vandfortyndbar, opløsningsmiddelfri grunder til træ og træmaterialer på gulve inde. Efterfølgende behandling med AURO Gulvlak nr. 267 \* eller AURO Gulvvoks nr. 187 \*. Ved anvendelse på indholdsstofrige træsorter, se punkt 1 på næste side samt vores respektive temablad.

### Sammensætning

Indeholder vand, somaminsæber: kolofonium-glycerinester med organiske syrer, lin-, ricin-, solsikkeolie, mineralske fyldstoffer, tensider af raps-, ricinolie, sukkertensid, lecithin, celluloseether, stearinsyre, tørrestoffer (bl.a. koboltsalte). Naturmalinger er ikke lugt- og emissionsfri. Kan forårsage allergiske reaktioner. Aktuell fuldeklARATION på [www.auro.de](http://www.auro.de)

### Farvetone

Farveløs, transparent. **Bemærk:** Produktet har et mælkeagtigt udseende. Det tørrer efter påføringen op til en klar, transparent overflade.

### Påføringsmetoder

- Rulle (f.eks. kortfloret lak-/malerulle, f.eks. AURO nr. 730)
- Betinget med pensel på mindre områder (med laserpensel: kunst- eller blandede fiberbørster, f.eks. Chinex®, Orel eller Orel-Mix f.eks. AURO nr. 710)

### Tørretid ved normklima (23 °C / 50 % rel. luftfugtighed)

- Støvtør efter cirka 6-9 timer, tør og overmalbar efter ca. 24 timer, gennemtør efter ca. 3 dage.
- Ved direkte anvendelse på indholdsstofrige træsorter (f.eks. eg, kastanje, kirsebær) og dels på træmaterialer, ved højere luftfugtighed, lavere temperaturer og større forbrugsmængder opnås betydelige tørringsforsinkelser.
- Tørring sker ved absorption af ilt, sørg derfor under tørretiden for tilstrækkelig, tempereret luftskifte.

Densitet	1,03 g / cm <sup>3</sup>	Fareklasse: ingen
Viskositet	Ca. 40 sekunder (DIN 4 mm) ved 20 ° C	
Fortyndingsmiddel	påføringsklar, med max. 20% vand fortyndbar.	
Forbrugsmængde	på 0,07 l / m <sup>2</sup> pr. påføring. Forbruget afhænger af underlag, træsort, forbrugsmængde, overfladekvalitet. Præcist forbrug bestemmes ved forudgående prøvepåføring	
Værktøjsrengøring	Maling fjernes efter arbejdet straks fra værktøj, og rester udvaskes med AURO Plantesæbe nr. 411 og varmt vand. Stærkt hæftende rester fra produktet ved længere tids anvendelse fjernes i en 5 % sæbeopløsning eller med AURO Appelsinolie nr. 191 * og efterfølgende spuling med vand.	
Lagerstabilitet	12 måneder i uåbnet emballage; Opbevares køligt, frostfrit, tørt, tillukket og utilgængelig for børn.	
Emballage	Hvidblik.	
Bortskaffelse	Iflg. den ansvarlige myndighed skal rester afleveres på en genbrugsstation. Men da AUROs produkter fremstilles konsekvent økologisk kunne indtørrede rester og behandlet træ principielt komposteres eller smides ud sammen med husholdningsaffaldet.	
Advarsel	Benyttede klude kan selvantænde (pga. indholdet af tørrende olier), lad derfor ubetinget brugte klude m.v. tørre enkeltvis, glat udbredt eller opbevar i en lufttæt tillukket metalbeholder. Sammenkrøl ikke brugte klude m.v. Nærmere information: se sikkerhedsdatablad. Vær opmærksom på tekniske datablade*.	
MAL-kode	00-1	

### Vær opmærksom på følgende forhold:

- Testet i henhold til DIN EN 71 del 3, sikkerhedskrav til legetøj; i henhold til DIN 53160, spyt og svedægted.
- Minimum påføringstemperatur 10 °C, fugtindholdet må max. være 12 % for løvtræ, 15 % for nåltræ.
- Produktet omrøres grundigt før brug.
- Undgå ubetinget direkte sollys og fugtindflydelse under påføringen.
- For træmaterialer, såsom laminerede træfiberplader og lign., skal opmærksomheden rettes mod producentens anbefalinger.

## Anvendelsestekniske anbefalinger

### AURO Hård Grunder nr. 127

#### 1. UNDERLAG

##### 1.1 Egnede underlag

Træ og træmaterialer på gulve indendørs. På garvestofrige træsorter (f.eks. eg, kastanje, kirsebær) til forebyggelse af tørringsforsinkelser anvendes AURO Specialgrunder nr. 117. Se også vores respektive temablad.

##### 1.2 Generelle underlagskrav

Underlaget skal være fast, tørt, kemisk neutralt, fedtfrit, rent, bære-, hæftedygtigt, uden gennemslående indholdsstoffer.

#### 2. MALINGOPBYGNING (FØRSTE LAG)

##### 2.1 Underlagsart: Træ og træmaterialer

###### 2.1.1 Forberedelse af underlag

- Underlag rengøres, der slibes;
- For højkvalitets overflader, påføres vand derefter med svamp, lad tørre, der slibes fint (mindst korn 120), porer børstes i fiberretningen, støv fjernes omhyggeligt;
- Ved slibearbejde anvendes kun rustfri slibemidler;

###### 2.1.2 Grundbehandling

- 1x ensartet påføring af AURO Hård Grunder nr. 127;
- Efter tørring mellemslibes forsigtigt f.eks. med slibegitter (mindst korn 120) og slibestøv fjernes omhyggeligt.

###### 2.1.3 Følgebehandling

- Med AURO Gulvlak nr. 267 \* eller AURO Gulvvoks nr. 187 \*.

#### 3. MALINGOPBYGNING VED ISTANDSÆTTELSE

##### 3.1 Underlagsart: beskadiget gammel behandling (istandsættelse)

###### 3.1.1 Forberedelse af underlag

- Ikke bæredygtige malingssteder fjernes fuldkommen.
- Forhåndenværende underlag og malinglag kontrolleres for vedhæftning og kompatibilitet.

###### 3.1.2 Følgebehandling

- Ny malingopbygning som beskrevet i afsnit 2.

##### 3.2 Underlagsart: Intakt gammel behandling (vedligeholdelse)

###### 3.2.1 Forberedelse af underlag

- Rengør overfladen grundigt, slib og fjern støv.

###### 3.2.2 Grundbehandling

- Grundbehandling bortfalder ved intakt gammel maling.

###### 3.2.3 Slutbehandling

- Som beskrevet i afsnit 2.1.3.

Dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Ansvar og forpligtelser kan ikke følge deraf. Brugen af denne rådgivning medfører intet retsforhold. Oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og fritager ikke brugeren fra eget ansvar. Objektbetingelser og produktegnethed må afprøves fagligt hhv. sags orienteret. Med en ny udgave af dette tekniske datablad bortfalder gyldigheden. Dato: 01/01/2011